

GORI®

Peinture professionnelle

GORISTYLE SATIN

Peinture satinée en phase aqueuse, empreinte carbone améliorée

FINITION

SATIN

INTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Excellente opacité
- Bon pouvoir garnissant
- Résistant, lavable
- Idéale pour toile de verre
- Aspect poché arrondi



SUPPORTS

- Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés,
- Plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures

DESTINATIONS

- Intérieur
- Neuf et entretien
- Murs et plafonds, pièces sèches et humides

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect :** Velours
- **Hauteur de brillance :** 12% sous 60°
- **Rendement :**
 - Supports lisses : 10 à 12 m²/L
 - Toiles de verre : 7 à 9m²/L
- **Sec au toucher :** 2 h
- **Recouvrable :** 6 h
- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé
- **Densité :** 1,31
- **Extrait sec en poids :** 57 %
- **Résistance à l'abrasion humide :** Classe 1
- **Teintes :** Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements :** 1 L - 3 L - 15 L

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

Support	Préparation	Impression	Finition
Plâtre, plaques de plâtre et dérivés du plâtre	<ul style="list-style-type: none">■ Brossage■ Egrenage■ Epoussetage	1 couche de GORISTYLE IMPRESSION	2 couches de finition GORISTYLE SATIN
Enduit			
Ancienne peinture adhérente	<ul style="list-style-type: none">■ Lessivage■ Ponçage		
Ancienne peinture peu adhérente	<ul style="list-style-type: none">■ Grattage■ Lessivage■ Rinçage	1 couche de GORISTYLE IMPRESSION	
Ciment, béton et dérivés neufs			

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



OCTOBRE 2024

APPLICATION

■ **Dilution** : Prêt à l'emploi

■ **Nettoyage du matériel** : A l'eau ou au solvant si le produit a séché

■ **Matériel d'application** : Brosse - Rouleau polyamide texturé 12mm -

Rouleau polyester tissé 13mm - Pistolet

Recommandation : Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %

CLASSIFICATION

■ **AFNOR** : NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2/4a

■ **COV** : Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE) :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a: 30 g/L) ;
- Ce produit contient au maximum 1 g/L COV ;
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants,

■ **Emission dans l'air** : A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage