

# GORI®

Peinture professionnelle

## GORICLASSIC SATIN

Peinture acrylique satinée pour murs et plafonds

FINITION

SATIN

INTÉRIEUR

### AVANTAGES CHANTIER

- Très bonne opacité
- Bon pouvoir garnissant
- Idéale pour toile de verre
- Entretien facile



SUPPORTS	DESTINATION
Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures	Intérieur Neuf / Entretien Murs et plafonds

### CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : satiné légèrement pommelé
- **Rendement** : 8 à 10 m<sup>2</sup>/l selon les supports
- **Sec au toucher** : 1 heure
- **Recouvrable** : 6 heures
- **Stockage** : 18 mois dans son emballage d'origine  
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Hauteur de brillance** : 12 % sous 60°
- **Densité** : 1,33
- **Extrait sec en poids** : 55 %
- **Résistance à l'abrasion humide** : Classe 2
- **Teintes** : blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnement** : 3 et 15 litres

### MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre et dérivés du plâtre	■ Égrenage des enduits ■ Brossage ■ Époussetage	1 couche de GORICLASSIC Impression	2 couches de GORICLASSIC Satin
■ Béton et dérivés	■ Égrenage ■ Brossage		
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	Préférer 1 couche de GORIGLYSS Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

JUILLET 2018

## APPLICATION

■ **Matériel d'application** : brosse spécial acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet airless

■ **Dilution** : prêt à l'emploi

■ **Nettoyage du matériel** : eau (ou aux solvants, si le produit a séché)

**Recommandation** : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

## CLASSIFICATION

■ **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2

■ **COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l  
Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

■ **Emission dans l'air intérieur** : Classe A+

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

■ **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**

■ **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : [quickfds.com](http://quickfds.com)

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.