

GORI®

Peinture professionnelle

GORINOV MAT D3 - I4

Revêtement décoratif et d'imperméabilité mat pour façade

FINITION

MAT

EXTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Monoproduit : impression, intermédiaire et finition avec un produit
- Polyvalent D3 à I4 selon le système
- Finition mate contemporaine
- Protège le support de la carbonatation



SUPPORTS	DESTINATION
Façades	Extérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : mat
- Hauteur de brillance : 1 % sous 85°
- Rendement : 2 à 5 m²/l
- Sec au toucher : 4 heures
- Recouvrable : 24 heures
- Stockage : 24 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- Densité : 1,16
- Extrait sec en poids : 69 % ±2
- Teintes : blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC® FAÇADE
- Conditionnements : 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1 et NF DTU 42.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
<ul style="list-style-type: none">■ Enduits de liants hydrauliques bruts, sains, secs et propres■ Bétons bruts, sains, secs et propres	<ul style="list-style-type: none">■ Égrenage, brossage■ Dépoussiérage■ Lavage machine sous pression■ Séchage complet	GORINOV D3 - I4 dilué à 15 % d'eau à raison de 250 g/m ²	Classe D3 GORINOV D3 - I4 1 couche à 300 g/m ² Classe I1 (A2) GORINOV D3 - I4 1 couche à 400 g/m ² Classe I2 (A3) GORINOV D3 - I4 2 couches à 300 g/m ² /couche Classe I3 (A4) GORINOV D3 - I4 2 couches à 400 g/m ² /couche Classe I4 (A5) GORINOV D3 - I4 2 couches à 400 g/m ² /couche avec marouflage de l'Armature Non Tissée PPG dans la première couche - Après 24 heures GORINOV D3 - I4 1 couche à 400 g/m ²
<ul style="list-style-type: none">■ Anciennes peinture répondant aux exigences de l'étude préalable NF D.T.U. 42.1	<ul style="list-style-type: none">■ Lavage machine sous pression■ Séchage complet	GORINOV D3 - I4 dilué à 15 % d'eau à raison de 250g/m ²	
<ul style="list-style-type: none">■ Autres revêtements ne répondant pas aux exigences de l'étude préalable NF D.T.U. 42.1	<ul style="list-style-type: none">■ Décapage intégral■ Rinçage soigné■ Séchage complet	GORINOV D3 - I4 dilué à 15 % d'eau à raison de 250 g/m ²	
<ul style="list-style-type: none">■ Enduits au mortier de plâtre « type parisien » (classes possibles I3 et I4)	<ul style="list-style-type: none">■ Égrenage■ Brossage■ Dépoussiérage	GORIFIX	

NOTA : Sur supports très poreux ou pulvérulent après les travaux préparatoires, prévoir l'impression des fonds avec GORIFIX. En cas de contamination biologique : utiliser le PPG SOLUTION AL.

NOTA 2 : Il est impératif, notamment pour l'entrepreneur, de préciser si le système prévu est décoratif ou d'imperméabilité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

JUILLET 2018

APPLICATION

■ **Matériel d'application** : rouleau texturé ou méché 18 mm ou pistolet

■ **Dilution** : à l'eau en première couche

■ **Nettoyage du matériel** : à l'eau avant séchage, décapant après séchage

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 5 °C et humidité relative inférieure à 80 %

CLASSIFICATION

■ **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2

■ **AFNOR** : NF T 34-722 : D3 à I4

■ **AFNOR** : NF EN 1062-1 : E4 à 5 V2 W2 A1 à A5

■ **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l
Ce produit contient au maximum 40 g/l COV.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

■ **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**

■ **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.